

## Täitematerjali katsetamine

Terastikulise koostise määramine EVS -EN 933-1 (kuivisöelumine)

Materjal	Liiv		Liiv		Liiv	
Terasuurus	0/2		0/4		Risti-Muru	
Sõel # mm	Läbind		Läbind		Läbind	
Bottom		%		%		%
0,063		0,6		0,2		0,5
0,125		11,9		2,1		1,2
0,25		77,5		11,0		7,0
0,5		95,8		44,4		51,6
1		98,3		76,4		83,5
2		99,7		94,4		96,9
4		99,9		98,2		98,8
5,6		100,0		99,4		99,5
8		100,0		100,0		99,9
11,2		100,0		100,0		100,0
16		100,0		100,0		100,0
22,4		100,0		100,0		100,0
32		100,0		100,0		100,0

